



FICHA TÉCNICA

CLIENTE: HORTICULTURA TECNICA, S.L.U

REFERENCIA:

MARCA:

CÓDIGO EAN:

COMPOSICIÓN				
PET MET	PESO- g/m ²	±16.8	DENSIDAD- g/m ³	±1.4
PE	PESO -g/m ²	±102.3	DENSIDAD- g/m ³	±0.9
PROPIEDADES			unidad	valor
ESPESOR TOTAL			µm	±125
PERMEABILIDAD VAPOR DE AGUA: ASTM F1249-13 en condiciones de 38°C/90%HR (2 réplicas).			g/m ² /día	1 ± 0,8
PERMEABILIDAD OXIGENO: ASTM D3985-17 en condiciones de 23°C/0%HR (2 réplicas).			cm ³ /m ² /día	1,9 ±1,1
ENSAYO DE DESLAMINACION EN ESTUFA DE DESECACION JP SELECTA – <i>método interno</i>			---	Conforme
ENSAYO DE MIGRACIÓN-laboratorio externo			mg/dm ²	<10
PRESENTACIÓN DE LA BOLSA			unidad	valor
ANCHO			mm	±460
DESAROLLO			mm	±300
NÚMERO DE TINTAS			---	---
CONDICIONES DE ENVÍO: PALETS DE 80 X 120 cm				
REGISTRO SANITARIO: 39.02571/V				

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAMIENTO:

El film cumple con la legislación vigente para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a estar en contacto con los alimentos- Reglamentación 10/2011. Sin embargo el consumidor final deberá asegurarse que nuestro film es adecuado para el producto a envasar y que sea suficiente para una buena conservación del producto final. No aceptamos responsabilidad por daños de mal uso de nuestro producto ni por una homologación fallida del usuario industrial del film según el uso previsto.

En nuestros films no se usa material reciclado.

El film debe almacenarse en un ambiente de poca humedad, y a una temperatura inferior a 30 °C, sin exponerse ni al sol, ni a la intemperie. Evitar en la manipulación de las bobinas, golpearlas de forma que pueda deteriorar el material o aplastar el mandril. Cuando la temperatura del lugar de almacenamiento sea diferente a la del lugar de utilización, se recomienda acondicionar el film entre 24 y 48 horas a esta temperatura antes de su uso. Las bobinas deben quedar en su embalaje original y etiquetado hasta que vayan a ser utilizadas, y el resto de bobinas se deberán almacenar protegidas en su embalaje de origen y etiquetado. La fecha límite de utilización óptima, así como la garantía del film es de 1 año para los films



laminados y los films coextruidos, a excepción de los films antivaho, cuyo plazo será de 6 meses. Si el producto a envasar es congelado o tiene partes punzantes se recomienda manipular el film y envasar los productos congelados con precaución para evitar la rotura del film. Esta información se considera una guía del producto.



Fecha	23/09/2020 rev.0	Revisado por	Silvia Burguete- Responsable de Calidad y Seguridad Alimentaria	Firma
-------	---------------------	-----------------	--	-------

MOIXENT INDUSTRIAL PLASTIC, S.L.
C.I.F. B-96563119
Pol. Ind. El Carrascot, C/ Fusters, 10
Apdo. Correos: 161
46850 l'Ollerja (Valencia)